

HYDROGRIP Waterafdunbare grondlaag

SAMENSTELLING:

100% waterafdunbare acrylaat dispersie.

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN:

- Snelle droging
- Mat van uitzicht
- Waterafdunbaar
- Zonder co-solventen
- Reukloze grondlaag speciaal ontwikkeld voor talloze toepassingen in de bouw, maar kan ook voor industriële doeleinden gebruikt worden, zowel binnen als buiten. Wordt hoofdzakelijk gerold of gekwast.

Vast stofgehalte: 59,9%

Densiteit: 1,29

HYDROGRIP is geschikt voor volgende ondergronden: alle non ferro metalen, gegalvaniseerd staal, aluminium, roestvrij staal, steen, tegels, glas, MDF, kunststof en oude solvent gebaseerde verven waarop de hechting uitstekend is.

TOEPASSINGEN:

Voorbereiding:

Belangrijkste handeling voor elke schildersbeurt. De te behandelen ondergronden inwrijven met een Scotch Bride doordrenkt met ROBINCLEAN. De oppervlakte vervolgens droogvegen met zuivere en goed absorberende doeken.

Aanbrengen met kwast of rol:

HYDROGRIP mag met 2 tot 5% water verdund worden.

Spuitpistool:

- Spuitkop met een opening van 1,2 tot 1,5
- Druk 2 bar aan de pomp
- Verdunnen: Max 10% water toevoegen tot een spuitviscositeit van 30 sec. FORD cup nr. 4.

2 dunne lagen aanbrengen. Natte laagdikte: 100 -125 µm; droge laagdikte: 70 -75 µm.

Minstens 2 uren wachten alvorens men kan overgaan tot het aanbrengen van een eindlaag: zoals: HYDROLAC, HYDROSAT, HYDROFINISH hooggloss of satijn.

HYDROGRIP kan na 48 uren overschilderd worden met de industriële aflakken: Epoxy of 2K PU. Voor andere toepassingen moet men eerst een technisch advies vragen.

De ideale sputtomstandigheden liggen tussen de 18° en 20°C. Men kan de droging versnellen door de temperatuur op te voeren tot 40°C. In dit geval moet er een verplichte uitdamptijd van 30 min in acht genomen worden.

DROGING:

Stofvrij: 15 – 30 min.

Droog: 2 uren.

De droging wordt nagenoeg niet beïnvloed door temperaturen die lager liggen dan 15°C en een relatieve vochtigheidsgraad hoger dan 65%.



REINIGING:

Water

RENDEMENT:

6-8 m²/Li.

KLEUREN:

RAL kleuren en de Robinmix waaier kunnen aangemaakt worden.

VERPAKKINGEN:

0,750 Li – 2,5 Li en 10 Li.

WAARSCHUWINGEN: Vorstgevoelig product

VOC:

Toegelaten waarden: EU norm Cat: IIA.I: 26gr/Li (2010)

Huidige waarde: 21gr/Li.

OPMERKINGEN: Alle waarborgen op deze verf vervallen indien ze getint worden met andere mengpasta's dan deze die door Robin verkocht worden.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.